

		SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE	
DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE	
<b>T130 EP</b>		<b>EPDM BLEND</b>	
STRUTTURA CELLULARE		GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE	
		NO ZOLFO - VULCANIZZATA PEROSSIDI	
COLORE		NERO	
DUREZZA	SHORE 00	55±5	
PESO SPECIFICO (Kg/m³)	ISO 845-88	120 ± 20	
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 50% (kPa)	110	
COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C	ASTM D1056-00	<20%	
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	< 5 %	
RITIRO LINEARE	22 h 70°C	< 5%	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 180 %	
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 500 kPa	
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	- 40 °C / + 70° C	
	INTERMITTENTE	MAX + 100°C	
RESISTENZA	ARIA + U.V.	ECCELLENTE	
	OZONO	BUONA	
	OLIO	SCARSA	
	ACIDI	BUONA	
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE	
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO	